



Colorificio

VENEZIANO srl

Via dell'Artigianato, 10-12
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy
Tel. 0039. **041.482954 - 041.482814**
Fax 0039. **041.5744448 - 041.5744455**
www.colorificioveneziano.it
P. IVA/C.F. 03033150271
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

STUCCO KROK

STUCCO KROK je tixotropní fibrovaná bílá nebo barevná pasta na vodní bázi s příměsí vinylových pryskyřic, minerálních plniv, inertů a specifických, pečlivě vybraných přísad, které garantují vysokou kvalitu produktu.

Technické vlastnosti

Původ pojiva: vinylový kopolymer ve vodní emulzi
Rozpouštědlo: voda
Hustota: UNI EN ISO 2811-1: 1,9 +/- 0,1 kg / l
Vzhled: bílá nebo barevná pasta vysoké viskozity
Zasychání (při +25 ° C a 65% relativní vlhkosti): natíratelný po 2 hodinách

STUCCO KROK je výrobek s vynikající plnicí schopností a vysokou vydatností. Zajišťuje ukotvení nátěrů díky vynikající přilnavosti. Určen pro vnitřní stěny.

Příprava podkladu

Omítkové povrchy:

Ujistěte se, že podklad má dobu zrání nejméně 28 dnů.

Zkontrolujte stav. Povrch musí být v soudržný. V opačném případě jej předělejte nebo zpevněte specifickými produkty.

Odstraňte kartáčem nebo omytím případné výkvěty.

V přítomnosti **starých nátěrů** odstraňte nepřilnavé a odlupující se části. V případě větších vrstev vápenných nebo temperových nátěrů, je kompletně odstraňte namočením a oškrábáním nebo tlakovou myčkou.

Aplikujte STUCCO KROK hladítkem a dokončete VÁLEČKEM KROK.

Pokyny pro aplikaci

Podmínky prostředí a povrchu:

Teplota prostředí:	min +8°C / max +35°C
Relativní vlhkost prostředí:	< 75%
Teplota povrchu:	min +5°C / max +35°C
Vlhkost povrchu:	< 10%

Nástroje: hladítko nebo špachtle, a VÁLEČEK KROK pro dokončení

Připraveno k použití.

Nářadí musí být očištěno vodou ihned po použití.

Vydatnost: Vysoce variabilní v závislosti na typu povrchu.

Při tloušťce 500-600 mikronů, je získán vydatnost 1 m²/kg.

Doporučujeme provést zkoušku na specifickém povrchu pro určení vydatnosti.

Po dobu nejméně 12 hodin, a po ověření, že STUCCO KROK je úplně suchý, odstraňte jakékoliv nedokonalosti špachtlí, škrábáním povrchu.

Naneste hladítkem nebo syntetického houbou obarvený vosk CERA KROK a okamžitě pečlivě vyleštete špachtlí, aby se odstranil přebytečný vosk, a zabránilo se vzniku bílých skvrn. Po nejméně 12 hodinách otřete povrch tkaninou pro dosažení požadovaného efektu.

Tónování

STUCCO KROK je kompatibilní s barevnými pastami tónovacího systému Colorificio Veneziano.

Skladování

Chraňte před mrazem. Skladujte ve vhodných prostorách po dobu 1 roku.

Kvalita

STUCCO KROK podléhá přesné a konstantní kontrole.

Suroviny jsou pečlivě vybírány a kontrolovány.

Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace. Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití.

Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího upozornění.

Vydání 11/2009