



Colorificio

VENEZIANO srl

Via dell'Artigianato, 10-12
30030 Robegano di Salzano (VENEZIA) - Italy
Tel. 0039.041.482954 - 041.482814
Fax 0039.041.5744448 - 041.5744455
www.colorificioveneziano.it
P. IVA/C.F. 03033150271
Reg. imprese VE 03033150271

- MARMORINI
- IDROPITTURE
- PRODOTTI SILOSSANICI
- PRODOTTI SILICATI
- RIVESTIMENTI A CAPPOTTO

TECHNICKÝ LIST

MARMORINO MATERIA

Produkt je složen ze speciálního mramorového prášku různé zrnitosti, z grassello di calce a dalších přísad, které zlepšují ukotvení na jakýkoli povrch.

Jedná se o produkt, který má finální efekt strukturovaný a díky pomalému schnutí dovoluje dlouhou zpracovatelnost a možnost vyvářet speciální efekty.

Marmorino materia je minerální stěrka vysoké prodyšnosti pro interiér i exteriér speciálně studovaná pro dosažení saténového povrchu.

Technické údaje

Specifická hmotnost

1,55 kg / l

Zrnitost

Min. 85% pod 0,1 mm

Spotřeba

cca 1,5 - 2 kg / m²

Vzhled

Tekutá pasta

Prodyšnost vodních par

745 g/m² za 24 h

Faktor odolnosti vůči prodyšnosti

$\mu = 150$

Difúzní odpor

$S_d = \mu \cdot e = 0,03 \text{ m} \text{ (} s = 0,2 \cdot 10^{-3} \text{ m)}$

Koeficient násakovosti

w 0,25 kg/(m² * h0,5)

Koef. násakovsti dle teorie Kuenzle

$S_d \cdot w = 0,0075 \text{ kg} / (\text{m} \cdot \text{h}0,5)$

Použití

Přilnavost je perfektní a nevytváří žádné praskliny nebo jiné nedostatky, které snadno nalezneme u tradičních marmorin. Díky svému zvláštnímu minerálnímu složení má mimořádnou odolnost vůči vlhkosti a stárnutí, výbornou prodyšnost při zachování diskrétní vodoodpudivosti.

Příprava

Promíchejte pastu mixérem bez dalšího přidání vody.

Příprava podkladu a aplikační postup

Po přípravě podkladu (kartáčování, škrábání a aplikace FONDO RUVIDO) následuje aplikace MARMORINO MATERIA. Aplikuje se nerez hladítkem, rovnoměrně, jako běžná omítka ve vrstvě cca 2 mm. Dbát na rovinnost nanášené pasty, jelikož se jedná produkt nanášený ve vyšší a jedné vrstvě. Po zavadnutí můžeme upravit povrch různými nástroji (dekorativní váleček, hladítko, kartáč apod.). Před úplným zaschnutím, dle požadovaného efektu, navlhčíme rozstříkovačem a uhladíme nerez hladítkem. Pro dosažení lepší odolnosti a lesku můžeme aplikovat vosk nebo metalyzované vosky (CERE METALLIZATE). Může být upravena i dalšími našimi dekorativními produkty (Velatura acciaio...).

Upozornění

- Marmorino materia musí být použit v originálním složení bez přísad cizího původu.
- Neaplikujte výrobek při prudkém slunečním záření nebo silném větru.
- Neaplikujte výrobek při teplotách nižších než 5°C nebo vyšších než 35°C a relativní vlhkosti vzduchu nad 75%.
- Je třeba předem ověřit sílu a přilnavost podkladu, před použitím Marmorino Materia. Pokud nejsou dostatečné, je zde riziko, že Marmorino Materia opadne společně s podkladem.
- Fasády aplikované s MARMORINO MATERIA je nutné chránit před deštěm a dalšími atmosférickými vlivy během aplikace a po několik následných dnů, aby nedošlo k tvorbě vybledlých skvrn v důsledku nesprávné carbonatace vápna.

Balení

25 kg

Skladování

Chraňte před mrazem. Ve vhodných skladovacích podmínkách, v originálním balení vydrží 1 rok.

Kvalita

MARMORINO MATERIA se podrobuje přesným a konstatním kontrolám.

Použité suroviny jsou přísně vybírány a kontrolovány.

Tyto údaje se vztahují na laboratorní testy: v praktických aplikacích se mohou lišit dle podmínek realizace. Uživatel by si měl ověřit vhodnost produktu, přičemž přebírá veškerou odpovědnost vyplývající z použití. Firma Colorificio Veneziano si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího upozornění.

Vydání 2/2016